

Identificação Técnica

Tinta plástica para interior de elevada qualidade à base de uma emulsão copolímera vinil-acrílica.

Campo de Aplicação

Na construção civil, especialmente na decoração e protecção de paredes interiores. Também pode ser aplicado no exterior.

Propriedades

Elevada resistência ao desenvolvimento de fungos e algas na película;
Excelente solidez à intempérie;
Proporciona películas dotadas de excelente tenacidade e flexibilidade;
Bom poder de cobertura;
Possibilita acabamentos de elevado nível em rebocos areados lisos, fibrocimento, madeira, etc.
Fácil aplicação e Secagem rápida.

Características

Cor: Branco

Aspecto: Fosco

Densidade (23°C): 1,55 ± 0,02 (Branco)

Viscosidade (23°C): 3500 ± 500 mPas

Rendimento Teórico: 10 ± 2 m² / Litro / Demão

Rendimento Prático: Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais da aplicação.

Secagem (20°C)

Superficial: ± 1 hora

Repintura: ± 4 horas

Teor em COV

Limite UE (Cat A/a): 30 g/l (2010)

Contém no máximo: 2,9 g/l COV

Aplicação

Preparação da Superfície:

De uma forma geral, a superfície a pintar deve encontrar-se seca, liberta de areias mal aderentes, isenta de gordura, de sujidade, de poeiras e bem dura.

Suportes novos: para consolidação do suporte recomendamos a aplicação de um primário isolador antes da aplicação da tinta.

Suportes em gesso cartonado ou estuque projectado: aplicar 1 demão de Hidrolacalite - Primário Aquoso Branco (S0741-L) ou em alternativa de Siprolite - Primário Aquoso Branco (S0743-L).

Suportes friáveis, pulverulentos, alcalinos ou com salitre: após escovagem, deve ser aplicada 1 demão de Lacalite - Primário Fixador Branco (S0715-L) ou de Stop - Sil - Primário Acrílico Aquoso Branco (S0721-L) ou Incolor (S0711-L).

Suportes com manchas de humidade ou de fumos: escovar e aplicar 1 a 2 demãos (dependendo da intensidade da mancha) de Multi-Primer - Primário Universal Aquoso (S0737-L).

Suportes com fungos: deve-se efectuar tratamento prévio com a Solução Desinfectante (S0700-L) e posteriormente proceder como descrito em suportes novos.

Suportes anteriormente caídos: escovar cuidadosamente e aplicar 1 demão de Fixocal (S0703-L).

Suportes já pintados (repinturas): a superfície deve ser bem limpa de forma a retirar toda a tinta mal aderente, precedendo a uma escovagem exhaustiva. Se necessário, deve-se retocar as zonas danificadas e aplicar um primário isolador, tal como se tratasse de um reboco novo. Se apresentar farinação deve-se aplicar o Lacalite - Primário Fixador Branco (S0715-L). Caso contrário, se a superfície estiver em bom estado de conservação aconselha-se limpar muito bem a superfície podendo não ser necessário aplicar um primário isolador.

Nota 1: Pretendendo-se alteração de cor na repintura, recomenda-se a utilização de um primário isolador pigmentado como se tratasse de uma superfície nova.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua Quinta D'Álém, 132 • Apartado 39 • 4416-861 PEDROSO • Telef.: 227 860 670 • Fax: 227 860 679
silaca@silaca.pt

Aplicação (continuação)

Processo de Aplicação:

Trincha, rolo ou pistola.

Mexer bem a tinta antes de ser aplicada. Os materiais de aplicação devem ser macios e que não larguem pêlos.

Aplicar 2 demãos de Fungolaca tendo em atenção o intervalo de 4 horas (20°C) entre demãos.

Para o acabamento ficar mais perfeito, recomenda-se a lixagem, com folha de grão médio, após a aplicação da 1ª demão e retocar todas as zonas com deformações.

Diluição (Água): 1ª Demão: 10 - 15% (volume) **2ª Demão:** 5% - 10% (volume)

Intervalo entre Demãos: 4 horas (mínimo)

Diluyente Recomendado/Limpeza: Água

Segurança

Manter fora do alcance das crianças. Pode provocar uma reacção alérgica. Utilizar luvas, óculos e vestuário de protecção. Antes de utilizar o produto consultar a ficha de dados de segurança.

Embalagens

1, 5 e 15 litros.

Estabilidade em Armazém

Dois anos em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.
