

Identificação Técnica

Tinta plástica de elevada qualidade baseada numa dispersão aquosa copolímera de acetato de vinilo e éster vinílico do ácido versático.

Campo de Aplicação

Decoração de interiores onde se pretende um aspecto semi-mate e macio, bem como facilidade de limpeza das paredes.

Propriedades

Elevado poder de cobertura;
Boa resistência aos agentes alcalinos;
Excelente acabamento sedoso;
Fácil aplicação;
Rápida secagem.

Características

Cor: Catálogo

Aspecto: Semi-mate

Densidade (23°C): 1,33 ± 0,02 (Branco)

Viscosidade (23°C): 3750 ± 750 mPas

Rendimento Teórico: 12 ± 2 m² / Litro / Demão

Rendimento Prático: Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais da aplicação.

Secagem (20°C)

Superficial: 30 minutos

Repintura: min. 4 horas

Teor em COV

Limite UE (Cat A/a): 30 g/l (2010)

Contém no máximo: 29 g/l COV

Aplicação

Preparação da Superfície:

De uma forma geral, a superfície a pintar deve encontrar-se seca, liberta de areias mal aderentes, isenta de gordura, de sujidade, de poeiras e bem dura.

Suportes novos: para consolidação do suporte recomendamos a aplicação de um primário isolador antes da aplicação da tinta.

Suportes em gesso cartonado ou estuque projectado: aplicar 1 demão de Hidrolacalite - Primário Aquoso Branco (S0741-L) ou em alternativa de Siprolite - Primário Aquoso Branco (S0743-L).

Suportes friáveis, pulverulentos, alcalinos ou com salitre: após escovagem, deve ser aplicada 1 demão de Lacalite - Primário Fixador Branco (S0715-L) ou de Stop - Sil - Primário Acrílico Aquoso Branco (S0721-L) ou Incolor (S0711-L).

Suportes com manchas de humidade ou de fumos: escovar e aplicar 1 a 2 demãos (dependendo da intensidade da mancha) de Multi-Primer - Primário Universal Aquoso (S0737-L).

Suportes com fungos: deve-se efectuar tratamento prévio com a Solução Desinfectante (S0700-L) e posteriormente proceder como descrito em suportes novos.

Suportes anteriormente caídos: escovar cuidadosamente e aplicar 1 demão de Fixocal (S0703-L).

Suportes já pintados (repinturas): a superfície deve ser bem limpa de forma a retirar toda a tinta mal aderente, precedendo a uma escovagem exaustiva. Se necessário, deve-se retocar as zonas danificadas e aplicar um primário isolador, tal como se tratasse de um reboco novo. Se apresentar farinação deve-se aplicar o Lacalite - Primário Fixador Branco (S0715-L). Caso contrário, se a superfície estiver em bom estado de conservação aconselha-se limpar muito bem a superfície podendo não ser necessário aplicar um primário isolador.

Nota 1: Pretendendo-se alteração de cor na repintura, recomenda-se a utilização de um primário isolador pigmentado como se tratasse de uma superfície nova.

Nota 2: A limpeza da superfície pintada deve ser feita 1 mês após a aplicação da tinta, de forma suave e com recurso a um pano macio humedecido com água e detergente não abrasivo.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua Quinta D'Álém, 132 • Apartado 39 • 4416-861 PEDROSO • Telef.: 227 860 670 • Fax: 227 860 679
silaca@silaca.pt

Aplicação (continuação)

Processo de Aplicação:

Trincha, rolo e pistola.

Mexer bem a tinta, antes de ser aplicada. Utilizar trinchas e pincéis macios que não larguem pêlos.

Aplicar 2 a 3 demãos de Sil-Soft de acordo com o esquema de diluição seguinte e com intervalo entre demãos de 4h (mínimo).

1ª Demão: Trincha-Rolo: 15-20% / Pistola: 20-25% **Demãos Seguintes:** Trincha-Rolo: 10-15% / Pistola: 10-15%

Diluyente Recomendado/Limpeza: Água

Segurança

Usar luvas e óculos de protecção. Manter fora do alcance das crianças.

Embalagens

1, 5 e 15 litros.

Estabilidade em Armazém

Dois anos em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.