

## Identificação Técnica

Tinta baseada numa dispersão estireno acrílica.

## Campo de Aplicação

Desenvolvida para a aplicação em tectos, podendo ser aplicada em betão, estuques sintéticos, estanhados, gesso cartonado, etc.

## Propriedades

Bom poder de cobertura;  
Fácil aplicação;  
Sem salpicos;  
Rápida secagem;  
Boa lacagem.

## Características

**Cor:** Branco

**Aspecto:** Fosco

**Densidade (23°C):** 1,56 ± 0,02

**Viscosidade (23°C):** 3500 ± 500 mPas

**Rendimento Teórico:** 12 ± 2 m<sup>2</sup> / Litro / Demão

**Rendimento Prático:** Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais da aplicação.

## Secagem (20°C)

**Superficial:** ± 1 hora

**Repintura:** 2 - 3 horas

## Teor em COV

**Limite UE (Cat A/a):** 30 g/l (2010)

**Contém no máximo:** 22 g/l COV

## Aplicação

### Preparação da Superfície:

De uma forma geral, a superfície deve estar bem seca, isenta de poeiras, liberta de areias mal aderentes e de gorduras. Deve-se proceder previamente à reparação de fendas e irregularidades existentes.

Em tectos novos com intensa absorção recomenda-se a aplicação prévia de um primário isolador.

Em repintura convém limpar muito bem o tecto de forma a eliminar a tinta mal aderente.

Se o tecto estiver contaminado com fungos e algas, recomenda-se a limpeza prévia com a Solução Desinfectante (S0700-L) e de seguida proceder como descrito para tectos novos.

No caso de uma caiação, e se a cal tiver sido toda removida, deve ser aplicado o Lactalite - Primário Fixador Branco (S0715-L).

No caso de não se remover a cal, deve ser aplicado o Fixocal (S0703-L).

### Processo de Aplicação:

Trincha e rolo. Utilizar trinchas e pincéis macios que não larguem pêlos

Mexer bem a tinta para homogeneização completa e aplicar 2 demãos tendo em consideração um intervalo de 2 a 3 horas para a repintura.

**Diluição (Água): 1ª Demão:** ± 5% (volume)    **Demãos Seguintes:** Sem diluição.

## Embalagens

1, 5 e 10 litros.

## Estabilidade em Armazém

Um ano em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

## A. CLEMENTE, LDA.

Rua Quinta D'Álém, 132 • Apartado 39 • 4416-861 PEDROSO • Telef.: 227 860 670 • Fax: 227 860 679  
silaca@silaca.pt