

Identificação Técnica

Produto baseado numa dispersão aquosa copolímera vinil-acrílica.

Campo de Aplicação

Na construção civil na decoração e protecção de rebocos, betão e outros materiais exteriores. Devido ao seu poder corante pode ser utilizado como base para afinação de cores.

Propriedades

Excelente solidez à intempérie;
 Proporciona películas dotadas de excelente tenacidade e flexibilidade;
 Fácil aplicação;
 Secagem rápida;
 Poder de cobertura elevado;
 Possibilita excelentes acabamentos em rebocos areados, lisos, fibrocimento, madeira, etc.

Características

Cor: Preto

Brilho: Fosco

Densidade (23°C): $1,30 \pm 0,02$

Viscosidade (23°C): 4500 ± 1000 mPas

Rendimento Teórico: 12 ± 2 m² / Litro / Demão

Rendimento Prático: Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais da aplicação.

Secagem (20°C)

Superficial: ± 1 hora

Repintura: ± 4 horas

Teor em COV

Limite UE (Cat A/c): 40 g/l (2010)

Contém no máximo: 0,3 g/l COV

Aplicação

Preparação da Superfície:

De uma forma geral, a superfície a pintar deve encontrar-se seca, liberta de areias mal aderentes, isenta de gordura, de sujidade, de poeiras e bem dura.

Suportes novos em cimento: após a cura total do cimento (aprox. 1 mês), deve ser efectuada uma escovagem para remover as partículas soltas e aplicar 1 demão de Lacalite-Primário Fixador Branco (S0715-L) ou de Stop-Sil Isolador Acrílico Aquoso Branco (S0721-L).

Rebocos com pinturas antigas: remover a tinta velha não aderente por escovagem ou com jacto de água e reparar as zonas danificadas. Aplicar um isolante tal como indicado em suportes novos. Se a tinta antiga apresentar farinação, aplicar 1 demão de Lacalite- Primário Fixador Branco (S0715-L).

Suportes com fungos e algas: se o suporte estiver muito contaminado ou se a área a tratar for muito grande, deve-se efectuar uma limpeza com o CleanWall (S0791-L). Numa área pequena pode-se usar a Solução Desinfectante (S0700-L) e posteriormente proceder como descrito em suportes novos.

Processo de Aplicação:

Trincha, rolo e pistola.

Mexer bem a tinta, antes de ser aplicada. Utilizar trinchas e pincéis macios que não larguem pêlos.

Aplicar 2 a 3 demãos de Cor Forte diluída nas proporções indicadas tendo em atenção o intervalo entre demãos.

Diluição (Água): 1ª Demão: 15% - 20% (volume)

Demãos Seguintes: 5% - 10% (volume)

Diluyente Recomendado/Limpeza: Água

A. CLEMENTE, LDA.

Rua Quinta D'Álém, 132 • Apartado 39 • 4416-861 PEDROSO • Telef.: 227 860 670 • Fax: 227 860 679
 silaca@silaca.pt

Segurança

Manter afastado das crianças. Usar luvas óculos de protecção. Utilizar em locais bem ventilados.

Embalagens

1, 5 e 15 litros.

Estabilidade em Armazém

Dois anos em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.
