

Identificação Técnica

Produto baseado numa emulsão acrílica aquosa de alta qualidade.

Campo de Aplicação

Na construção civil em decoração e protecção de rebocos, betão, cimento e outros materiais interiores e exteriores. Acabamento mate aveludado de elevada qualidade.

Propriedades

Excelente solidez à intempérie;
Proporciona películas dotadas de excelente tenacidade e flexibilidade;
Secagem rápida;
Excelente poder de cobertura;
Possibilita acabamentos de elevado nível em rebocos areados, lisos, fibrocimento, madeira, etc.;
Fácil aplicação.

Características

Cor: Catálogo

Aspecto: Mate aveludado

Densidade (23°C): 1,46 ± 0,02 (Branco)

Viscosidade (23°C): 5000 ± 1000 mPas

Rendimento Teórico: 12 ± 2 m² / Litro / Demão

Rendimento Prático: Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais da aplicação.

Secagem (20°C)

Superficial: ± 1 hora

Repintura: min. 4 horas

Teor em COV

Limite UE (Cat A/c): 40 g/l (2010)

Contém no máximo: 10 g/l COV

Aplicação

Preparação da Superfície:

De uma forma geral, a superfície a pintar deve encontrar-se seca, liberta de areias mal aderentes, isenta de gordura, de sujidade, de poeiras e bem dura.

Suportes novos em cimento: após a cura total do cimento (aprox. 1 mês), deve ser efectuada uma escovagem para remover as partículas soltas e aplicar 1 demão de Lacalite-Primário Fixador Branco (S0715-L) ou de Stop-Sil Isolador Acrílico Aquoso Branco (S0721-L).

Rebocos com pinturas antigas: remover a tinta velha não aderente por escovagem ou com jacto de água e reparar as zonas danificadas. Aplicar um isolante tal como indicado em suportes novos. Se a tinta antiga apresentar farinhação, aplicar 1 demão de Lacalite- Primário Fixador Branco (S0715-L).

Suportes com fungos e algas: se o suporte estiver muito contaminado ou se a área a tratar for muito grande, deve-se efectuar uma limpeza com o CleanWall (S0791-L). Numa área pequena pode-se usar a Solução Desinfectante (S0700-L) e posteriormente proceder como descrito em suportes novos.

Processo de Aplicação:

Trincha, rolo e pistola.

Mexer bem a tinta, antes de ser aplicada.

Utilizar trinchas e pincéis macios que não larguem pêlos. Após 4 horas (mínimo) da aplicação de um primário isolador, aplicar a 1ª demão de Jocril de acordo com o esquema de diluição apresentado. Após 4 h de intervalo pode dar-se a 2ª demão e assim sucessivamente.

Para o acabamento ficar mais perfeito recomenda-se a lixagem com folha de grão médio da superfície após a aplicação da 1ª demão retocando também todas as zonas com deformações.

Diluição (Água): 1ª Demão: 15% - 20% (volume) **Demãos Seguintes:** 5% - 10% (volume)

Diluyente Recomendado/Limpeza: Água

A. CLEMENTE, LDA.

Rua Quinta D'Álém, 132 • Apartado 39 • 4416-861 PEDROSO • Telef.: 227 860 670 • Fax: 227 860 679
silaca@silaca.pt

Segurança

Manter afastado das crianças. Usar luvas, óculos e vestuário de protecção.

Embalagens

1, 5 e 15 litros.

Estabilidade em Armazém

Dois anos em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.