

## Identificação Técnica

Produto baseado numa emulsão acrílica aquosa de alta qualidade.

## Campo de Aplicação

Pinturas de elevada qualidade em suportes de rebocos arcados, betão, cimento, tijolo, etc. Em exterior e interior.

## Propriedades

Excelente poder de cobertura;  
 Aspecto aveludado;  
 Excelente resistência ao crescimento de fungos;  
 Facilmente lavável;  
 Secagem rápida;  
 Fácil aplicação.

## Características

**Cor:** Catálogo

**Brilho:** Fosco

**Densidade (23°C):** 1,50 ± 0,03 (Branco)

**Viscosidade (23°C):** 4500 ± 500 mPas

**Rendimento Teórico:** 12 ± 2 m<sup>2</sup> / Litro / Demão

**Rendimento Prático:** Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais da aplicação.

## Secagem (20°C)

**Superficial:** ± 1 hora

**Repintura:** ± 4 horas

## Teor em COV

**Limite UE (Cat A/c):** 40 g/l (2010)

**Contém no máximo:** 30 g/l COV

## Aplicação

### Preparação da Superfície:

De uma forma geral, a superfície a pintar deve encontrar-se seca, liberta de areias mal aderentes, isenta de gordura, de sujidade, de poeiras e bem dura.

**Suportes novos em cimento:** após a cura total do cimento (aprox. 1 mês), deve ser efectuada uma escovagem para remover as partículas soltas e aplicar 1 demão de Lacalite-Primário Fixador Branco (S0715-L) ou de Stop-Sil Isolador Acrílico Aquoso Branco (S0721-L).

**Rebocos com pinturas antigas:** remover a tinta velha não aderente por escovagem ou com jacto de água e reparar as zonas danificadas. Aplicar um isolante tal como indicado em suportes novos. Se a tinta antiga apresentar farinhação, aplicar 1 demão de Lacalite- Primário Fixador Branco (S0715-L).

**Suportes com fungos e algas:** se o suporte estiver muito contaminado ou se a área a tratar for muito grande, deve-se efectuar uma limpeza com o CleanWall (S0791-L). Numa área pequena pode-se usar a Solução Desinfectante (S0700-L) e posteriormente proceder como descrito em suportes novos.

### Processo de Aplicação:

Trincha, rolo e pistola.

Mexer bem a tinta, antes de ser aplicada. Utilizar trinchas e pincéis macios que não larguem pêlos.

Aplicar 2 a 3 demãos de Plasticril diluída nas proporções indicadas tendo em atenção o intervalo entre demãos.

**Diluição (Água): 1ª Demão:** 5% (volume)

**Demãos Seguintes:** sem diluição

**Diluyente Recomendado/Limpeza:** Água

## A. CLEMENTE, LDA.

Rua Quinta D'Álém, 132 • Apartado 39 • 4416-861 PEDROSO • Telef.: 227 860 670 • Fax: 227 860 679  
 silaca@silaca.pt

## Segurança

Manter afastado das crianças. Usar luvas óculos de protecção. Utilizar em locais bem ventilados.

---

## Embalagens

1, 5 e 15 litros.

---

## Estabilidade em Armazém

Dois anos em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

---