

Identificação Técnica

Solução de resinas de silicone em solventes alifáticos.

Campo de Aplicação

Protecção de paredes em betão, tijolo, telha, granito ou calcárias expostas aos agentes atmosféricos.

Propriedades

Eficácia total após 24 h da aplicação;
Protecção invisível e durável contra os malefícios dos agentes atmosféricos;
Elevada penetração nas paredes (2 a 5 mm);
Película impermeável à água e permeável aos gases e vapor de água permitindo a “respiração” das paredes;
Reduz as humidades interiores, diminuindo assim a tendência para o aparecimento de salitre;
Evita a degradação dos materiais pela acção dos agentes atmosféricos e mantém o aspecto inicial durante anos;
Aplicável sobre rebocos frescos e bastante alcalinos;
Conserva as suas características hidrófobas por períodos longos que podem atingir 10 anos.

Características

Cor: Incolor

Aspecto: Líquido transparente

Densidade (23°C): 0,85 ± 0,05

Rendimento Teórico: 4 - 6 m² / Litro / Demão

Rendimento Prático: Depende da natureza do suporte (porosidade), espessura aplicada e condições ambientais da aplicação.

Teor em COV

Não aplicável.

Aplicação

Preparação da Superfície:

De uma forma geral, as superfícies devem encontrar-se secas e isentas de poeiras e gorduras.

As fissuras devem ser previamente reparadas.

Processo de Aplicação:

Aplicável à trincha, podendo também ser aplicado a rolo e pistola convencional.

Aplicar o produto, preferencialmente em pequenas áreas de forma a cobrir toda a área a proteger.

A aplicação de 2 demãos “molhado sobre molhado” assegura maior eficácia do desempenho do produto.

Na aplicação a pistola convencional deve-se ter em atenção que a aplicação deve ser realizada próxima do suporte evitando a formação de nevoeiro. A pressão de ar deve também ser baixa (inferior a 2 kg / cm²).

Diluição: O produto encontra-se pronto a aplicar.

Nota 1: Não aplicar o produto em dias de chuva. Se começar a chover, deve-se parar o tratamento e cobrir totalmente as áreas impregnadas.

Segurança

Manter afastado do alcance das crianças. Evitar a libertação para o ambiente. Usar luvas, óculos e vestuário de protecção.

Consultar a ficha de dados de segurança antes de manusear o produto.

Embalagens

1, 5 litros.

Estabilidade em Armazém

Dois anos em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua Quinta D'Álém, 132 • Apartado 39 • 4416-861 PEDROSO • Telef.: 227 860 670 • Fax: 227 860 679

silaca@silaca.pt