

## Identificação Técnica

Produto baseado numa resina acrílica termoplástica.

## Campo de Aplicação

Produto recomendado para a pintura de linhas de marcação de estradas, passeadeiras, demarcação de garagens, parques de estacionamento, etc. em pavimentos de betão, asfalto e cimento.

## Propriedades

Rápida Secagem;  
 Elevada resistência à abrasão e ao desgaste;  
 Excelente resistência à intempérie;  
 Boa durabilidade em exterior;  
 Excelente efeito reflector de luz com a adição de microesferas de vidro.

## Características

**Cor:** Branco, amarelo, vermelho e azul.  
**Aspecto:** Acetinado  
**Densidade (23°C):** 1,57 ± 0,03 (branco)  
**Viscosidade (23°C):** 8000 ± 1000 mPas (branco)  
**Rendimento Teórico:** ± 5 m<sup>2</sup> / litro / demão  
**Rendimento Prático:** Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais da aplicação.

## Secagem (20°C)

**Tacto:** 15 minutos      **Total:** 1 h      **Repintura:** após 1 h

## Teor em COV

Limite UE (Cat A/i): 500 g/l (2010)  
 Contém no max. 500 g/l COV

## Aplicação

### Preparação da Superfície:

Os pavimentos devem estar bem secos, isentos de poeiras e gorduras. No caso do cimento deve ser garantida a cura completa do mesmo. Em repintura, deve ser removida toda a tinta que não se encontre em bom estado. Caso o substrato esteja contaminado com fungos e algas deve-se efectuar uma limpeza com o CleanWall (S0791-L) antes de aplicar o Sil-Estrada.

### Processo de aplicação:

Trincha, rolo e pistola airless ou máquinas de pintura apropriadas.  
 Homogeneizar bem a tinta antes de ser aplicada.  
 Aplicar 1 demão de tinta e projectar microesferas de vidro imediatamente após a aplicação da tinta para obtenção do efeito reflector.  
 Quantidade recomendada de microesferas de vidro (S4311-K): 200 - 350 g/m<sup>2</sup>

**Diluição:** Trincha ou rolo: não é necessário diluir      **Pistola:** 20% volume      **Máquinas de aplicação:** normalmente não requer diluição (o ajuste deve ser feito regulando a pressão de ar e selecção de bicos adequados).  
**Diluyente Recomendado/Limpeza:** Diluyente Sil-Estrada (S2718-L)

## Segurança

Manter afastado das crianças. A aplicação deve ser feita em locais devidamente arejados, utilizando óculos, luvas e máscara de protecção.

## Embalagens

1, 5 e 20 litros.

## Estabilidade em Armazém

Dois anos em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

## A. CLEMENTE, LDA.

Rua Quinta D'Álém, 132 • Apartado 39 • 4416-861 PEDROSO • Telef.: 227 860 670 • Fax: 227 860 679  
 silaca@silaca.pt